

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Armierungsgewebe

Alkalienbeständiges, schiebefestes Armierungsgewebe zur Verstärkung von Butler macht's! Bitumendickbeschichtungen gemäß DIN 18195.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- hohe Stabilität
- beste Verarbeitungseigenschaften
- alkalienbeständiges Glasseidengewebe
- geeignet für Abdichtungen gemäß DIN 18195

ANWENDUNGSGEBIET:

Zur Einbettung und Verstärkung von Butler macht's! Bitumendickbeschichtungen gemäß DIN 18195 Teile 5 + 6.

Geeignet zur Verstärkung von Bitumendickbeschichtungen bei kritischen, z. B. rissgefährdeten Untergründen.

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	weiß
Materialbasis	100 % Glasfaser
Maschinenweite	ca. 3,5 x 3,5 mm
Flächengewicht	≥ 150 g/m ²
Lieferform	50 lfm Rolle / 1,0 m breit / 30 Rollen je Palette
Lagerfähigkeit	bei trockener, frostfreier Lagerung bis zu 24 Monate

ALLGEMEINE HINWEISE:

Grundsätzlich ist die DIN 18195 Teil 1-10 bei der Verarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMB), sowie der Verwendung von Hilfsstoffen, zu beachten. Außerdem zu beachten ist die Richtlinie der Deutschen Bauchemie e.V. für die "Planung und Ausführung von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB)" sowie das WTA Merkblatt "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile".



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Armierungsgewebe

VERARBEITUNG:

Butler macht's! Armierungsgewebe wird auf die passende Länge zugeschnitten und mit geeignetem Werkzeug vollflächig in die erste, frische Schicht Bitumendickbeschichtung eingebettet. Die Bahnen werden senkrecht eingelegt und sollten sich an den Stößen mind. 5 cm überlappen. Die zweite Abdichtungslage kann aufgetragen werden, wenn die erste Lage durch den Auftrag der zweiten nicht mehr beschädigt werden kann. Butler macht's! Armierungsgewebe sollte möglichst in der Mitte der kompletten, 2-lagigen Beschichtung eingebettet sein und darf an keiner Stelle aus der fertigen Beschichtung ragen.

BESONDERE HINWEISE:

Vor und während der Verarbeitung ist Butler macht's! Armierungsgewebe bis zur Durchtrocknung der verwendeten Bitumendickbeschichtung vor Regen, Frost, und starker Sonneneinstrahlung zu schützen.

ANMERKUNG:

Die in diesem technischen Merkblatt aufgeführten Angaben, insbesondere zur Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte, basieren auf unseren Erfahrungen und Kenntnissen. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Arbeitsbedingungen abzustimmen. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Angaben und Vereinbarungen unserer Mitarbeiter, die über die Inhalte dieses technischen Datenblattes hinausgehen, bedürfen schriftlicher Form. Ausgabe: 01/2014. Diese Druckschrift wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr benutzt werden. Bei technisch überarbeiteter Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.

HAFTUNG:

Für Folgeschäden haftet hagebau unter keinen Umständen. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

