

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Reparaturasphalt

ART DES PRODUKTS:

Gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut in den Mischgutsorten 0-3 mm, 0-5 mm und 0-8 mm.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für den Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigerriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern. Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten. Für die fachgerechte Beseitigung von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen, zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen.

EIGENSCHAFTEN:

Butler macht's! Reparaturasphalt wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert und ist langsam aushärtend. Durch Abdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut seine Endhärte und härtet innerhalb weniger Tage aus. **Butler macht's! Reparaturasphalt** wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen. **Butler macht's! Reparaturasphalt** enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Es haftet daher gut auf feuchten Unterlagen. **Butler macht's! Reparaturasphalt** ist frei von Teerbestandteilen, ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbauasphalt ohne Einschränkungen wiederverwendet werden.

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT:

Die Unterlage muss wasser-, schnee- und eisfrei, tragfähig und sauber sein. Lose Bestandteile entfernen, der Untergrund darf erdfeucht sein. Losen Untergrund und Betonunterlagen zur Haftverbesserung mit 0,20 - 0,30 l/m² Butler macht's! Asphalt Primer L vorstreichen.

MATERIALVERBRAUCH:

Bei 5,0 cm Einbautiefe ca. 125 kg/m².



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Reparaturasphalt

VERARBEITUNG:

Butler macht's! Reparaturasphalt lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. **Butler macht's! Reparaturasphalt** etwas überhöht einbauen, mit Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten und mit Sand oder Splitt abstreuen. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten (Schlaglöcher laufen voll Wasser und können nicht richtig aushärten). Ausbesserungen unter 1,0 cm Dicke zur Haftverbesserung mit 0,20 - 0,30 l/m² Butler macht's! Asphalt Primer L vorstreichen. Die ausgebesserten Flächen sind nach kurzer Zeit befahrbar (Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h) bzw. begehbar (je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren). Ganzjährig einbaubar bei Außentemperaturen von - 10° C bis + 35° C.

Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

EINBAUDICKE:

In einer Lage (lagenweise verdichten):

Körnung 0-3 mm: ca. 1,0 - 3,0 cm
Körnung 0-5 mm: ca. 2,5 - 3,5 cm
Körnung 0-8 mm: ca. 3,0 - 4,0 cm

ENTSORGUNG:

Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den Hinweisen unseres Entsorgungsrat-gebers bzw. den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

GEFAHRENHINWEISE:

GefStoffV:

Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV.

S-Sätze:

S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
S 24/24 Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden.

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Selbsteinstufung)

LIEFERFORM:

In Gebinden mit 25 kg Inhalt. 24 Stück pro Palette.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Reparaturasphalt

LAGERBEDINGUNGEN:

Lagerfähigkeit: Trocken, kühl und original verschlossen mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lagertemperatur: Nicht frostempfindlich (vor der Verarbeitung frostfrei lagern).

Wärmeeinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

HINWEISE:

Nicht in der Nähe von Lebensmitteln verarbeiten!

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in dem Sicherheitsdatenblatt bitte beachten!

Diese Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sollen Sie nach bestem Wissen beraten. Die außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Rechtsanspruch aus. Bitte ausreichende Eigenversuche durchführen.

